DERWENT-ACC-NO:

1990-358504

DERWENT-WEEK:

199048

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Steel cord for radial tyre -

comprises at least 4 small

and large metallic filaments,

distance between filaments

is higher than dia. of large filament

PATENT-ASSIGNEE: KAWATETSU KOSEN KOGYO KK [KAWAN]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0076787 (March 30, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 02259176 A

October 19, 1990

N/A

000

N/A

APPLICATION-DATA:

APPL

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 02259176A

N/A

1989JP-0076787

March 30, 1989

INT-CL (IPC): B60C009/00, D07B001/06

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02259176A

BASIC-ABSTRACT:

A steel cord for radial tyre comprises at least four small and large metallic filaments in all. The steel cord is an open cord where the alignment shape of the filaments are the same as each other in any cross section, and a distance between the filaments in one spot at a cross section is higher than the dia of

the large filaments.

USE/ADVANTAGE - Can hold a distance between filaments even

when tension is exerted in a calendar process.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: STEEL CORD RADIAL TYRE COMPRISE METALLIC FILAMENT DISTANCE

FILAMENT HIGH DIAMETER FILAMENT

DERWENT-CLASS: A94 A95 F07 Q11

CPI-CODES: A08-R05; A12-T01; F01-D09; F03-D; F04-E01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 5333U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:
Key Serials: 0009 0011 0105 0228 2215 2220 2826
Multipunch Codes: 014 03& 032 07- 09& 15- 308 309 41& 654
672 722 723

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-155961 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-273429

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-259176

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)10月19日

D 07 B 1/06 B 60 C 9/00 A 8826-4L 7006-3D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

60発明の名称

ラジアルタイヤ用スチールコード

②特 願 平1-76787

②出 願 平1(1989)3月30日

⑩発 明 者

能谷

圭 司

千葉県千葉市新浜町1番地 川鉄鋼線工業株式会社千葉工

.1

の出 願 人 川鉄鋼線工業株式会社

東京都千代田区神田和泉町1番地3-4

個代 理 人 弁理士 小杉 佳男

明細: 曹

1.発明の名称

ラジアルタイヤ用スチールコード

- 2. 特許請求の範囲。
 - 1 少なくとも合計4本の小径および大径の金属フィラメントよりなり、何れの横断面においてもフィラメント配列形状が同様であり、かつ断面の1箇所の線間間隔が大径のフィラメントの直径より大きい開きを有するオープンコードであるラジアルタイヤ用スチールコード。
 - 2 同径のフィラメント同士がそれぞれ隣接して配設された請求項 i 記載のラジアルタイヤ用スチールコード。
 - 3 異径フィラメント間の線間間隔が大径の フィラメントの直径より大きい開きを有する 請求項 1 または 2 記載のラジアルタイヤ用ス チールコード。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ラジアルタイヤ用スチールコードに 関するものである。

〔従来の技術〕

スチールラジアルタイヤのベルト補強に使用するスチールコードとして、ゴム中に埋設した際における耐腐食性を改善するために、特開昭 5 5 ー9 0 6 9 2 2 号に開示されているような、オープン型のコード(以下、オープンコードと略称する)が用いられている。

オーブンコードはゴムシート中への埋設時に コードの中心部空洞へのゴムの浸透を容易にし 耐腐食性を向上すると共に耐剥離性を向上してい る。

第3図はフィラメント4がコンパクトコードを 形成している断面配列を例示したもので、コード 中心部空洞へのゴムの浸透は期待できない。第4 図はフィラメント5がオーブンコードである断面 配列を示したものである。第4図のオープンコー ドはコード長手方向の任意断面におけるフィラメ ント5の相互間隔は不整形となる。このように従 来のオーブンコードではコードの長手方向における断面のフィラメントの配列形状が不均一であるため、タイヤ製造に際し、カレンダー工程においてコードにかかる張力に抗して線間間隔を保持することが困難であり、また加硫工程においてコードに作用する圧力によって、フィラメント線間間隔を維持することができず、コード中心部空洞へのゴムの浸透が十分に行われないという問題があった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は、上述した従来のオープンコードの問題を解決しようとするもので、タイヤ製造時のカレンダー工程において張力がかかっても十分フィラメント線間間隔を保持することができ、また加硫工程において圧力がかかっても十分フィラメント線間間隔を維持できるように構成したラジアルタイヤ用スチールコードを提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

かかる目的を達成するため、本発明は、径の異

3

トの直径より大きい開きを有するオープンコードであり、従ってスチールコード内にゴムが極めて容易に浸透し、密実なゴム断面を形成する。従って、タイヤに用いたとき耐腐食性、耐剥離性が極めて大となる。

[実施例]

第2図に本発明の実施例のスチールコードの 切断部A~Gを示し、それぞれA~Gに対応する 各断面を第1図に示した。実施例のスチールコー ドはプラスメッキを施した直径0.25mmの3本 の鋼フィラメント1と直径0.20mmの2本の鋼 フィラメント2を隣り合わせに配置して撚り合せ たスチールコードである。A~Gの切断間隔は 5mm等間隔である。

第1 図の実施例から明らかなように、本発明の ラジアルタイヤ用スチールコードはいずれの断面 においてもほぼ均一な一様のフィラメント配列を 有し、かつ、1 箇所の線間間隔が大径のフィラメ ント1 の直径より大きい。

このような断面のスチールコードは干めフィラ

なる少なくとも合計4本の金属フィラメントによって構成され、その横断面のフィラメントの配置を設定することによってコード断面の1箇所の線間間隔が大径のフィラメントの直径より大きく、あたかもフィラメントを馬てい形のような配列とし、ゴムの没透を容易にしたラジアルタイヤ用スチールコードである。

すなわち、少なくとも合計4本の金属フィラメントより成るラジアルタイヤ用スチールコードにおいて、少なくとも1本の径の異なるフィラメントの隣に配置して撚りのフィラメントの関に配置接する径の異なるフィラメント間の線間間隔が他のフィラメント間の線間間隔が他のフィラスント線間間隔より大きい開きを有し、さらにこの形状がコードの長手方向に連続して出現するものである。

〔作用〕

本発明のスチールコードは断面のフィラメント 配列が、何れの断面においても同様の配列形状を 有し、その 1 箇所の線間間隔が大径のフィラメン

4

メントに螺旋形に癖を付けて懲り合わせる公知 の方法によって製造することができるものであ ***

大径のフィラメントと小径のフィラメントの直径の比は限定されないが 1.20以上であると好ましい断面形状を容易に得ることができる。しかし、直径に余り大きな差をつけると強度上の問題が生ずるので、その面から避けなければならない

第1表は第1図に示す本発明の実施例のスチールコードと、比較例として第4図に示す従来のオーブンコードを、ベルト用ゴム中に張力をかけて埋設し、加硫した後コードを採取して、コード中央部へのゴム浸透率を測定したデータである。

このデータは比較例を100とする指数で表示してある。

本発明の実施例と比較例との対比において、ゴムのコード中心部空洞内への浸透率は40%向上した。この値はほぼ完全な浸入ゴムの密実性を示している。

第 1 表

試料コード	コード径 (指数)	ゴム浸透率 (指数)
本 発 明	100	140
比較例	100	100

(発明の効果)

本発明によればラジアルタイヤ製造時に1箇所のフィラメント線間間隔を十分に大きく保つのでゴムがスチールコード中心部空洞内によく浸透し、耐食性、耐剥離性が向上しタイヤの性能を著しく高める効果がある。

4 . 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例のスチールコードの様断面図をスチールコードの長手方向一定間隔ごとに示した断面図、第2図は本発明の実施例のスチールコードの切断位置を示す側面図、第3図はコンパクトコードの断面図、第4図は従来のオープンコードの断面図である。


1 … 大径のフィラメント


2…小径のフィラメント


3 …線間間隔

出願人 川鉄鋼線工業株式会社代理人 弁理士 小杉 佳 男

В














採











第 2 図







第 4 図